

R-227ea

SPÉCIFICATIONS SELON NORME AHRI 700

CARACTÉRISTIQUE STANDARD	CONFORMITÉ EN LIMITE DE TOLÉRANCE
Pureté	≥ 99,5 % poids
Teneur en eau	≤ 10 ppm poids
Acidité (HCl)	≤ 1 ppm poids
Teneur en incondensables (phrase gazeuse)	≤ 1,5 % volume
Résidus haute ébullition	≤ 0,01 % volume

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Nom	1,1,1,2,3,3,3-Hepta uoropropane
Formule chimique	CF ₃ – CHF – CF ₃
Température d'ébullition à 1,013 bar	-15,61 °C
Température critique	101,74 °C
Potentiel de Réchauffement Global (GWP)	3220*
Propriétés explosives	Non explosif
Potentiel d'action sur l'ozone	Nul
Limites d'inflammabilité dans l'air	Ininflammable

**(selon IPCC 2007 Fourth Assesment Report)*

LUBRIFIANT POE (PolyolEster)

SUBSTITUTION

R-114

R-124




12 L



20 L



62 L



900 L

Se rapporter à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.